

FICHA TÉCNICA DEL ARTÍCULO CERTIFICADO POR AITEX
TECHNICAL FORM FOR THE ITEM CERTIFICATE BY AITEX
TEJIDO TAPICERÍA

FECHA RECEPCIÓN / DATE OF RECEPTION: 02/02/2023

FECHA EMISIÓN / DATE OF ISSUE: 27/03/2023

REFERENCIA / Reference	TEJIDO BOREAL	
ENSAYOS / Test	NORMATIVA / Normative	RESULTADOS / Results
Peso (gr/m²)/ Gramaje	EN 12127:1997; pto 8.3	340 gr/m²
Composición/Composition		TEJIDO SUPERIOR 48,5% Poliéster/Polyester 51,5% Poliamida/Polyamide NO TEJIDO 100% Poliéster/Polyester
Solidez a la Luz / Colour fastness to artificial light	EN ISO 105-B02:2014 Método 2	5
Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	EN 14465: 2003+A1:2006 Anexo A basado en EN ISO 12947-2:1998/AC:2006	40000 Ciclos/Cycles Clase A/ Class A
Resistencia al Pilling / Pilling Resistance	EN 14465: 2003+A1:2006 EN ISO 12945:2000	2000 Ciclos/Cycles: 5 5000 Ciclos/Cycles: 5 Clase A /Class A
Resistencia de las costuras/ Seam Slippage Resistance	EN 14465: 2003+A1:2006 EN ISO 13936-2: 2004	Urdimbre/Warp Trama/Weft
		2 mm 3,0 mm
		Clase A/ Class
Determinación del POCHAGE/ Determination "POCHAGE"	EN 14704-2:2007	Deformación Máxima/ Maximum Deformación No Necupera/ Deformation
		10,60 mm 3,79 mm

