

FICHA TÉCNICA DEL ARTÍCULO CERTIFICADO POR AITEK
TECHNICAL FORM FOR THE ITEM CERTIFICATE BY AITEK
SCHEMA TECNICA DEL L'ARTICOLO CERTIFICATO DA AITEK
TEJIDO TAPICERÍA

FECHA RECEPCIÓN / DATE OF RECEPTION: / DATA DI RICEZIONE: 22/02/2024
FECHA EMISIÓN / DATE OF ISSUE: /DATA DI EMISSIONE: 25/03/2024

REFERENCIA / Reference / Riferimento TEJIDO BOND			
ENSAYOS / Test	NORMATIVA / Normative / Normativa	RESULTADOS/Results/Risultati	
Peso (gr/m²)/ Gramaje	EN 12127:1997; pto 8.3	460	gr/m²
Composición / Composition /		TEJIDO SUPERIOR 91,1% Poliéster/Polyester 8,9% Poliamida/Polyamide NO TEJIDO 100% Poliéster/Polyester	
Solidez a la Luz / Colour fastness to artificial light / fissa la luce	EN ISO 105-B02:2014 Método 2	4	
Resistencia a la abrasión / Abrasión Resistance / Resistenza all'abrasione	EN 14465: 2003+A1:2006 Anexo A basado en EN ISO 12947-2:1998/AC:2006	25000 Ciclos/Cycles Clase B/ Class B	
Resistencia al Pilling / Pilling Resistance / Resistenza al pilling	EN 14465: 2003+A1:2006 EN ISO 12945:2000	2000 Ciclos/Cycles: 4-5 5000 Ciclos/Cycles: 4-5 Clase A /Class A	
Resistencia de las costuras/ Seam Slippage Resistance /Resistenza allo slittamento delle cuciture	EN 14465: 2003+A1:2006 EN ISO 13936-2: 2004	Urdimbre/Warp /avvolgere	Trama/Weft
		2.50 mm	3,00 mm
		Clase A/ Class	
Determinación del POCHAGE/ Determination "POCHAGE" / Determinazione "POCHAGE"	EN 14704-2:2007	Deformación Máxima/ Maximum deformation /Deformazion e massima	Deformación No Necupera/ Deformation Not Recovered/Defor mazione non
		14.40 mm	9.50 mm
		Urdimbre/Warp/av volgere	Trama/Weft
Variaciones dimensionales al lavado y secador domésticos Determination of dimensional change in domestic washing and drying			
			